

FDV-DOKUMENTASJON

Desember 2019

PRODUKTBESKRIVELSE

Marnar Bruk | Royal Terrassebord produseres av h vlet trevirke av furu. Leveres b de i glatth vlet og rillet profil.

I tillegg til   v re trykkimpregnerert med en CU-basert vannl selig saltimpregnering, blir terrassebordene kokt i en prosessolje under vakuum. Denne behandlingen gir en tiln rmet vannavvisende overflate, og reduserer fuktvandring i treet.

Dette gir en  kt dimensjonsstabilitet, mindre fuktbevegelse og reduserer sprekkdannelser.

Oljen kan tilsette fargepigment.

Farger Royal:

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| Brun | RB.10 | Tj rebrun |
| Gul | RY.20 | Okergul |
| R d | RR.20 | L ver d |
| Upigmentert | RO.0 | V rgr  |
| Gr  | RG.20 | Leirgr  |
| Sort | RS.30 | Nordisk Sort |

Dette er transparente farger. Variasjoner i overflatefarge/fargenyanser vil kunne forekomme. Da kjerneved, yteved og kvister kan ha forskjellige pigmentopptak.

Dersom man  nsker en overfalte uten fargenyanser, m  man velge andre produkter som er behandlet med maling eller beis.

Siden det er furu trevirke som brukes, vil det ofte kunne forekomme harpiksutslag, spesielt rundt kvister. Harpiksutslag og t rking vil v re tiltagende desto m rkere fargen er.

Trelast som trykkimpregneres og royalbehandles blir str lagt under produksjon, og det kan da forekomme str merker.

Variasjoner i overflatefargen/fargenyanser, harpiks og str mekrer er ikke reklamasjonsberettiget.

Trykkimpregneringen er klassifisert i hht. kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351 og leveres i KL.AB.

Impregneringen bidrar til at trelasten f r en  kt levetid. Annen bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til   redusere levetiden. Det anbefales at alle kappflater forsegles med Marnar Bruks egen Royalolje.

Marnar Bruk er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll(NIK) og benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråd(NTR) dokument nr. 1.

De norske impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer impregneringsklasse P8. Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR. Det foretas kontroll av NIK to ganger pr. år. Trelast som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse. Marnar Bruk har NIK nr. 41.

FORDELER MED ROYALIMPREGNERT TERRASSEBORD:

- Kopperbasert trykkimpregnering. Råtebeskytter som forlenger treets levetid.
- Nordisk trevirke.
- Trevirket har fuktinnhold mellom 16-20% etter endt prosess.
- Linolje er kokt inn i treets 6 sider.
- Oljen reduserer fuktopptak, noe som gir et stabilt virke og lite sprekkdannelse.
- Oljen reduserer utlaking av impregneringsstoff.
- Kan leveres i 6 ulike fargevarianter.
- Lavere vedlikeholdskostnader.
- Lavere total kostnader gjennom kledningens levetid.

Antatt levetid/brukstid

Royalimpregnert tre har normalt en levetid som er 5 ganger lengre enn ubehandlet virke, men det forutsetter bla.a at alle kappede, bearbeidede ender etterbehandles med Royalolje og at vedlikeholds instruksjonen for øvrig følges.

Det er forskjell på kvalitetsmessig og kosmetisk holdbarhet (hvordan produktet fremstår rent visuelt). Den kosmetiske holdbarheten på produktet vil kunne avhenge av bla.a pigmentering, klimatisk påvirkning, alder på trevirke og slitasje fra bruk.

Forventet levetid og garantier gjelder produktets kvalitet. Kosmetisk forhold, som f.eks variasjoner i overflatefarge/fargenyanser, harpiksutslag, strømerker, er ikke reklamasjonsberettiget. Siden fargen på royalimpregnert trelast er transparent gis det ingen fargegaranti.

Fargebestandighet

Dersom man forventer en overflate uten fargenyanser, må man velge andre produkter som er behandlet med maling eller beis. Fargeopptaket i treverket påvirkes av trestrukturen og fargenyanser vil forekomme fordi kjerne- og yteved, vår og høstved samt kvister vil ha forskjellige oljeopptak.

Royalimpregnert terrassebord anslås å ha en fargebestandighet på 1-5 år, avhengig av forhold som f.eks plassering i forhold til, vær og vind og ikke minst bruk.

I og med at overflaten er helt glatt, er det vanskeligere for fargepigmentene å henge fast på overflaten og følgelig vil det virke som om terrassen blir slitt. Dette er fordi det særlig er disse flatene som får den største påkjenningen fra naturens side.

Spesielt på grå terrassebord er dette en aktuell problemstilling, da underlaget vil kunne

fremstå som brunt etter hvert terrassen slites. Dette skyldes at den grå fargen ligger helt ytterst i tresjikte på terrassen. Oljen som er bevart inne i treet, sørger for å opprettholde den lange levetiden på terrassen.

Spesielt slitasje fra snø og is som smelter på terrasse eller andre glatthøvlede flater, bidrar til at fargen på treet reduseres. Dette skader imidlertid ikke selve treet.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Terrassebordene bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt, og overflatesopp og, og eventuelle fargepigmenter som kan ha løsnet på overflaten. Skitt fjernes med lett spyling med hageslange uten bruk av kjemiske midler.

Ved angrep av overflatesopp påføres et soppmiddel etter vask.

Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflatesopper. Overflatesopper kan etablere seg på overflaten, spesielt i skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge.

Overflatesopp børstes vekk med en kost og spyles med vann og en mild såpe.

Svertesopp kan etablere seg, spesielt på lyse royalfarger. Slike soppangrep er ganske vanlige og reduserer ikke holdbarheten på royalimpregnert materialer. Mesteparten av soppen lar seg fjerne ved hjelp av et desinfiserende middel, men den kan re-etablere seg på nytt.

Som på andre produkter kan svertesopp etablere seg på Marnar Bruk Royal. Mest utsatt er produkter i området med stillestående, fuktig luft. Typiske områder er veggflater med prydbusker og vegetasjon tett inntil.

Svertesoppen er harmløs for trevirke, men kan være estetisk skjemmende. Svertesoppen ses best på lyse/upigmenterte flater. Denne kan vaskes bort, hvorpå soppdreper og eventuell ny olje påføres. La dekket få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid etter vask, dersom man ønsker å påføre mer olje på terrassen.

Ettersyn/kontroll

Terrassen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere/utbedre eventuelle skader. Fjerne løv og skitt som har lagt seg mellom bordene. Dette gjøres årlig.

Fjerning av kvaer

Kvae/Harpiks er naturlige bestanddeler i furu. I gamle dager var virke som var rikt på dette ansett som attraktivt pga. stoffenes konserverende effekt, som ga treverket langlevetid. Dette gjelder fortsatt. Imidlertid gir «kvaeutkok» en visuell effekt som mange reagerer på. Dette kan komme til syne spesielt på solvendte overflater. Desto mørkere farge, desto mer kvaeutkok må påberegnes, grunnet overflatetemperatur. Kvaeutkok vil på brun eller sort royal ses på som gråe flekker/partier, særlig ved kvister og områder med tettvekst kjerneved. På grå royal vil fargen på kvaen kunne få et mere brun/grønt skjær. Man kan fjerne mye av kvaeutkoket ved å børste forsiktig med en stivbustet børste (ikke stålbørste) ved lave temperaturer, etter at kvaen har krystallisert seg. Tilpass gjerne dette med reoljing av overfaltene.

Vedlikeholdsinstruks og vedlikeholdsintervall

Marnar Bruk Royal er kokt i linolje ved levering, og man trenger ikke å tilføre ny olje de første årene. Den upigmenterte fargen (RO.0) vil gradvis bli værgrå over tid, og de pigmenterte vil bli påvirket av UV-stråler, noe som medfører gradvis bleking av pigmentet. Av kosmetiske hensyn kan en friske opp pigmentet etter noen år, basert på egen forventning til estetikk. Når dette gjøres blir også ny olje tilført overflaten, noe som igjen bidrar til å opprettholde kvaliteten. Dersom en ikke tar hensyn til det kosmetiske, bør det «friskes» med royalolje etter ca. 5-20 år, og for å ivareta oljeforseglingen som hindrer fuktvandring i treet. Ved etterfylling av olje og oppfriskning av pigment, anbefales Marnar Bruk Royal vedlikeholdsolje med eller uten pigment. Marnar Bruk Royal vedlikeholdsolje kan påføres med sprøyte, kost eller rull. Eventuelle harpiksutslag bør børstes bort før vask eller påføring av ny olje. Ved eventuell skifte av farge anbefales anerkjente malings- eller beiseprodukter. Vær oppmerksom på at ved overflatebehandling endrer du også en del av produktets opprinnelige egenskaper. Ved overmaling bør ikke grunnstrøk påføres før tidligst 1 år etter at kledningen har blitt montert på veggen. Dersom en i utgangspunktet ønsker en annen farge enn de opprinnelige royal fargene, anbefales et grunningsstrøk før dekkstrøk påføres. Vent noen måneder før dekkstrøket påføres. Dette er for å unngå gjennomblødning av kobberstoff fra impregneringen. Furu er rik på harpiks, og gjennomslag ved kvist kan forekomme og bli synlig spesielt på lyse maling farger.

Fuktbestandighet

Marnar Bruk Royal er behandlet på alle 6 sider av bordet, noe som reduserer fuktvandring i treet. Dette gjør bordene mere formstabile en ubehandlede bord. Vanlige impregnerte bord vil ta opp vann og svulle i regnvær, og krympe når de tørker.

Festemiddel

For å unngå skjemmende avrenninger skal festemiddel i rustfritt A2 eller syrefast A4 brukes. Unngå å skru eller spikre for langt inn i kledningen. Dette vil kunne skape lommer som kan bidra til avrenningsstriper på kledningen over tid.

Anbefaling vedlikehold

Vi anbefaler Marnar Bruk Royal vedlikeholds olje for klednings-, tak- og terrassevedlikehold. Dette er den samme oljen som vi bruker i vår egen royal produksjon.

MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet, men det er utarbeidet en egen EPD for royalimpregnert trelast EPD Marnar Bruk Royal. I tillegg er det utarbeidet ECOproduct for Marnar Bruk. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering.

Kommentar vedr. miljøpåvirkning

oljeforseglingen reduserer utlaking av impregneringsstoff til minimum. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431.

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0400 / 0600 / ---.

Det er opp til det enkelte deponi å avgjøre hvor royalimpregnert trelast skal deponeres.

Royalimpregnert trevirke må ikke brennes utenom i sentralt godkjente forbrenningsover.

HMS-REFERANSER

Trykkimpregnert- eller royalimpregnert trevirke skal ikke brukes i direkte kontakt med mat og / eller drikkevann. Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2 og arbeidet skal foregå utendørs eller i godt ventilerte områder. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynet publikasjoner. Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA. Produktet inneholder en kobberforbindelse og et ikke metallisk biocid.

MONTASJE

Materialene monteres på samme vis som annen trelast. Følg NBIs byggedetaljblad for de enkelte produkter/dimensjoner. Under montering bør alle kappflater behandles med vedlikeholdsolje. Synlig kappflater på endevend skal etterbehandles med Marnar Bruk Royal vedlikeholdsolje. Hansker bør brukes ved montasje for å unngå at eventuell overskuddsolje smitter over på hender. Annen bearbeiding enn endekapping kan redusere levetiden. Det skal brukes rustfrie A2 eller syrefast A4 festemidler. Unngå å skru eller spikre for langt inn i kledningen. Dette vil kunne skape lommer som kan bidra til avrenningsstriper på kledningen over tid. Royalimpregnert kledning er trykkimpregnert i KL.AB. (ikke bakke-/jordkontakt). Konstant kontakt med Jord/ferskvann vil kunne gi redusert levetid. Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflatesopp. Sopp kan etablere seg på overflaten, spesielt i skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge.

Produsent: Marnar Bruk AS

Organisasjonsnummer: 963 005 431

Postadresse: Heddeland Industriområde 36

Postnr. og poststed: 4532 Marnardal

E-post: marnarbruk@marnarbruk.no

internettadresse: www.marnarbruk.no

Det tas forbehold om trykkfeil i dette FDV-dokument.