


# Kvae/harpiks



Kvae finnes helt naturlig i furu, men i varierende mengder. Tradisjonelt regnes kvaen som et gode fordi harpiksen har en konserverende virkning på trevirket.

Innholdet av kvae i furu kan variere betydelig, fra 2% helt opp til 40%. Selv om vi koker ut mye av kvaen gjennom royalprosessen, klarer man ikke alltid å koke ut alt.

På montert Royalimpregnert kledning eller terrasse, kan man enkelte ganger se at noe av den resterende kvaen vil kunne komme ut av treet. Særlig rundt kvister og på margin kan dette ses som en hvit eller gråaktig hinne. Områder hvor trelasten er mye eksponert for sollys er særlig utsatt.

Hvor mye kvae som utsondres fra trevirket er avhengig av hvor mye som allerede finnes i trevirket, samt temperaturforholdene. En varme overflate vil normalt utsondre mer kvae enn en kaldere overflate.

Når kvae har størknet til harpiks kan denne skrapes bort. Normalt vil imidlertid naturen selv sørge for å fjerne dette med vær og vind. Gjennom observasjoner ser vi at dette normalt tar ett år dersom trevirket får stå i fred.

Harpiksutslag er normalt, og gir ikke rett til reklamasjon. Utslaget vil vanligvis forsvinne av seg selv over tid.

Bildene ovenfor viser et hus som fikk harpiksutslag høsten 2014. I august 2015 ble et nytt bilde tatt. Harpiksen er nesten helt borte. Naturen har selv ordnet opp uten noen for mekanisk inngripen.